

Instruktioner för Lithurin® Seal

1. Appliceras med en lågtrycksspruta eller en kanna med stril
2. Arbeta in materialet i ytan med en mjuk borste för att få god absorption.
Håll ytan fuktig (vid temp +10-13°C) i ca 15-20 minuter
3. Om ytan börjar torka, blöt den med mer Lithurin® Seal. Se till att ingen del av ytan torkar under absorptionstiden. Materialet blir segt om det tar för lång tid, speciellt vid högre temperaturer
4. Avlägsna överskottsmaterial med borsten, medan materialet fortfarande är flytande. (Applicera med tryck på borsten för att få med överskottsmaterialet)
5. Var noga med att få med allt överskottsmaterial som golvet inte suger åt sig
6. Bearbetas enklast med steg 1 till 6, i etapper om 100 m² åt gången per person (2 personer = 200 m²).
7. För att betongytan skall få rätt mängd material, måste instruktionen ovan följas
8. Under vissa förhållanden t.ex. låg temperatur, kraftig vind etc., blir absorptionstiden längre och vid högre temperatur blir absorptionstiden kortare

Åtgång

- Maskinglättad yta: cirka 0,15 liter/m²
- Ej maskinglättad yta: cirka 0,2-0,4 liter/m²

