

Instruktioner för Lithurin® Hard, inomhus med borste

Nedsmutsade ytor bör rengöringsslipas

1. Applicera Lithurin® Hard med en mjuk borste
2. Arbeta in materialet i ytan med den mjuka borsten för att få god absorption
3. Fördela Lithurin® Hard flödigt över ytan tills alla pölar är borta. Sopa igen eventuella fotspår
4. Låt torka
5. Lithurin® Hard måste torka före Lithurin® Dens/Seal skall appliceras



Instruktioner för Lithurin® Hard, inomhus med kombiskurmaskin

1. Häll Lithurin® Hard i tanken. Sätt på svarta skurnylondukar på maskinen. Applicera ytan först med utläggning påslagen, skurning påslagen och sugfunktionen avstängd
2. Häll vatten i tanken och kör över ytan innan ytan torkat med utläggning påslagen, skurning påslagen och sugfunktionen påslagen (Vid extrem torr yta kan ytan förvattnas)
3. Skulle ytan börja torka innan utläggningen är färdig, avsluta utläggningen och upprepa steg 1 och 2
4. Har ytan redan torkat, upprepa från steg 1
5. Lithurin® Hard måste torka innan Lithurin® Dens/Seal skall appliceras

Fördelen med denna appliceringsmetoden är att ytan blir rengjord samtidigt som betongen härdas. Kalciumutfällningarna minskar och mindre fukt tillförs ytan. (Rekommenderas till estetiska golv)

Åtgång

- Maskinglättad yta: cirka 0,15 liter/m²
- Ej maskinglättad yta: cirka 0,2-0,4 liter/m²



Instruktioner för Lithurin® Hard, utomhus med borste

1. Fördela Lithurin® Hard med en vattenkanna med stril och en finhårig borste över ytan, så jämnt som möjligt
2. Direkt efter materialet sjunkit in i ytan (innan ytan har torkat), spola ren ytan med högtryck alternativt kraftig vattenstråle
3. När ytan torkat, upprepa steg 1 och 2

På grövre ytstrukturer, använd Lithurin® Dens dag 2

Åtgång

- Maskinglättad yta: 2 behandlingar: cirka 0,30 liter/m²
- Ej maskinglättad yta: 2-4 behandlingar: cirka 0,4-0,8 liter/m²

ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och läggingsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen kontroll över hur produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ansvarig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.