

### Instruktioner för Lithurin® Dens

1. Appliceras med lågtrycksspruta eller kanna med stril
2. Arbeta in materialet i ytan med en mjuk borste för att få god absorption. Håll ytan fuktig (vid temp +15-18°C) i ca 15-20 minuter
3. Hela ytan måste vara våt i 15-20 minuter, så att materialet hinner reagera och penetrera betongytan
4. Om ytan börjar torka, blöt den med mer Lithurin® Dens. Se till att ingen del av ytan torkar under absorptionstiden
5. Avlägsna överskottsmaterial med borsten, medan materialet fortfarande är flytande. (Applicera med tryck på borsten för att få med överskottsmaterial)
6. Var noga med att få med allt överskottsmaterial som golvet inte suger åt sig
7. Bearbetas enklast med steg 1 till 6, i etapper om 100 m<sup>2</sup> åt gången per person (2 personer = 200 m<sup>2</sup>)
8. För att betongytan skall få rätt mängd material, skall instruktionen ovan följas
9. Under vissa förhållanden t.ex. låg temperatur, kraftig vind etc., blir absorptionstiden längre och vid högre temperatur blir absorptionstiden kortare

### Instruktioner för Lithurin® Dens, utomhus

1. Fördela Lithurin® Dens med en vattenkanna med stril och en finhårig borste över ytan, så jämnt som möjligt
2. Direkt efter materialet sjunkit i ytan (innan ytan har torkat), spola ren ytan med högtryck alternativt kraftig vattenstrålare

### Åtgång

- Maskinglättad yta: cirka 0,15 liter/m<sup>2</sup>
- Ej maskinglättad yta: cirka 0,2-0,4 liter/m<sup>2</sup>

